

HENESPORT W990 Einbrennlack farblos

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserverdünnbarer, 1 Komp. Spritzlack auf Basis Acrylharz / Melaminharz mit guter Fülle und problemloser Verarbeitung. Auch zur Verwendung als Tauchlack möglich.

ANWENDUNG

Henesport W990 Einbrennlack ist speziell auf die Anforderungen der Sportartikelindustrie ausgearbeitet und wird zum Lackieren diverser Bauteile bzw. Sportgeräte, z. B. Skistöcke, verwendet. Auch zur Lackierung von Carbon ist Henesport W990 Einbrennlack geeignet.

TECHNISCHE DATEN	
Zusammensetzung	Acrylharz/Melaminharz –Kombination
Farbton	transparent
Lieferviskosität	ca. 30-40 sec. DIN 4 mm bei 20°C
Dichte	0,98 ±0,2 g/cm ³ je nach Glanzgrad
Glanzgrad	von glänzend bis matt
Physik. Beständigkeit	lichtecht, wasserfest, sehr gute Haftung

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, usw.) sein. Die Tragfähigkeit eventuell vorhandener Grundbeschichtungen ist zu prüfen.

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen	Raum- und Objekttemperatur +15 bis 25°C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80%
Mischungsverhältnis	-----
Verarbeitung	mittels Becherpistole
Auftragsmenge	je nach Fülle 1 – 2 Kreuzgänge
Verdünnung	destilliertes Wasser, max.20 %
Die angegebenen Daten sind Richtwerte, welche im Labor ermittelt wurden. Abweichungen sind je nach Einsatzzweck und Anwender möglich.	
Topfzeit	-----
Einbrennbedingungen	Lufttrocknung ca. 15 min. bei 20°C, Einbrennzeit ca. 20 min. bei 140°C

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Lagerfähigkeit	Lack:	mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +10 und 30°C.
	Härter:	-----
Gebinde	Lack:	5 kg, 10 kg
	Härter:	-----

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Henesport W990 vor Verwendung gut aufrühren
- ❖ Nach der Zugabe von destilliertem Wasser als Verdünnung, gut aufrühren
- ❖ Bei der Zwischentrocknung ist dafür zu sorgen, dass maximale Lösungsmittelabgabe (durch gute Belüftung) ermöglicht wird.
- ❖ Endtrocknung vor der Weiterverarbeitung mindest. 24 Std. bei 20°C.
- ❖ Jedes zu lackierende Objekt ist auf Eignung zu prüfen.

Die in Produktbeschreibung und Verarbeitungsvorschriften gegebenen Informationen basieren auf Daten und Erfahrungen, die für den Fachmann unter normalen Arbeitsbedingungen und in Verbindung mit der einschlägigen Praxis als betriebssicher gelten.

Für die Verarbeitung übernimmt der Fachmann das Risiko.

Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen oder die Nichtbeachtung von Hinweisen, kann das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Da wir auf die jeweiligen Betriebsbedingungen keinen Einfluss haben, übernehmen wir ausdrücklich keine Verantwortung für das mit dem Produkt erzielte Ergebnis und für Folge- und Nebenergebnisse, gleich welcher Art.

20.10.2016 / Christian Marek

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.